



产品品牌号

ECT468GS-2400

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 粗纱线密度 (Tex)

468GS是针对环氧树脂体系，采用专用的硅烷偶联剂处理，在强度高、耐腐蚀性好的无氟无硼ECT/TM+/TMII玻璃生产的无捻粗纱，与环氧树脂有良好的相容性、浸润性，使复合材料制品具有优异的机械性能和长期耐疲劳性能。主要适用于单、双或多轴向织物织造和拉挤板材成型，使用本产品的复合材料制品具有优异的综合机械性能、耐候性以及工艺使用性。


产品特点	技术指标					
	浸润剂类型	线密度	纤维直径 [μm]	可燃物含量 [%]	含水率 [%]	抗拉强度 [N/Tex]
● 浸透速度快效果好	-	ISO 1889	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3341
● 良好的成带性、张力均匀、耐磨性好、毛羽断丝少	增强型	公称值±5%	公称值±1	0.4~0.7	≤0.10	≥0.40
● 优异的机械性能						
● 良好的使用工艺性，不脱圈、不垮纱						

規格型号 Specification

可选玻璃类型	产品牌号	典型纤维直径 [μm]	线密度Tex [g/km]	可燃物含量公称值 [%]
E				
ECT	468GS	13、14、16、17	200/300/600/1200/2400	0.4~0.7
TM				

包装与储存 Packaging & Storage

包装方式	卷重 [kg]	纱卷公称尺寸 [mm]	每托数量 [个]	托盘尺寸 [mm]	每托重量 [kg]
托盘包装	15~20	内径	48	1140*1140*940	720~960
		152/162	285	850*500*1200	960~1280



请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10~30℃，湿度控制在50~75%，托盘堆码高度不超过两层，产品在使用前应当始终置于原包装密封之下。

