



产品牌号

ECT467R-2400

- ◆玻璃类型
- ◆浸润剂牌号
- ◆粗纱线密度 (Tex)

467R采用专用的硅烷偶联剂处理，适用于聚氨酯树脂体系，采用无氟无硼ECT玻璃生产的无捻粗纱，适用于拉挤、缠绕工艺，与聚氨酯树脂具有良好的浸润性和反应性，使复合材料制品具有优异的机械性能和耐热、阻燃性能，可用于电线杆以及高端产品拉挤

产品特点	技术指标					
● 机械性能优异 ● 浸润性好 ● 树脂良好的相容性	浸润剂类型	线密度	纤维直径[μm]	可燃物含量[%]	含水率[%]	抗拉强度[N/Tex]
	-	ISO 1889	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3341
	硅烷型	公称值±5%	公称值±1	公称值±0.10	≤0.10	≥0.3

规格型号 Specification				
可选玻璃类型	产品牌号	典型纤维直径[μm]	线密度Tex[g/km]	可燃物含量公称值[%]
ECT/TM	467R	17/24	2400/4800	0.55

包装与储存

Packaging & Storage

包装方式	卷重[kg]	纱卷公称尺寸[mm]		每托数量[个]	托盘尺寸[mm]	每托重量[kg]
托盘包装	15-20	内径	外径	48	1140*1140*940	720-960
		152/162	285	64	850*500*1200	960-1280

请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30℃，湿度控制在50-75%，托盘堆码高度不超过两层，产品在使用前应当始终置于原包装密封之下。

