



产品牌号

ECT469P-2400

◆玻璃类型

◆浸润剂牌号

◆粗纱线密度 (Tex)

469P是采用专用的硅烷偶联剂处理，适用于环氧树脂、聚酯树脂、乙烯基酯树脂等体系的无捻粗纱，采用强度高、耐腐蚀性好的无氟无硼ECT/TM+玻璃生产的连续玻璃纤维无捻粗纱，主要适用于拉挤工艺，可用于锚杆、栏杆、格栅等各类拉挤型材。

产品特点	技术指标							
	浸润剂类型	线密度	纤维直径[μm]	可燃物含量[%]		含水率[%]	抗拉强度[N/Tex]	
	-	ISO 1889	ISO 1888	ISO 1887		ISO 3344	ISO 3341	
- 毛纱少，工艺性好 - 力学性能好 - 浸透快 - 耐腐蚀性能好	硅烷型	公称值±5%	公称值±1	≤4800	公称值±0.10	≤0.10	<1200tex	≥0.35
				>4800	公称值±0.20		≥1200tex	≥0.30

规格型号 Specification				
可选玻璃类型	产品牌号	典型纤维直径[μm]	线密度Tex[g/km]	可燃物含量公称值[%]
E/ECT/TM	469P	16、22、24	600/1200/2400/4800/8800	0.45

包装与储存

Packaging & Storage

包装方式	卷重[kg]	纱卷公称尺寸[mm]		每托数量[个]	托盘尺寸[mm]	每托重量[kg]
托盘包装	15-20	内径	外径	48	1140*1140*940	720-960
		152/162	285	64	850*500*1200	960-1280

请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30℃，湿度控制在50-75%，托盘堆码高度不超过两层，产品在使用前应当始终置于原包装密封之下。

