



产品牌号

ER467-300

- ◆玻璃类型
- ◆浸润剂牌号
- ◆粗纱线密度 (Tex)

467采用专用的硅烷偶联剂处理，适用于聚氨酯树脂体系，采用无氟无硼ECT玻璃生产的无捻粗纱，适用于拉挤、缠绕工艺，与聚氨酯树脂具有良好的浸润性和反应性，使复合材料制品具有优异的机械性能和耐热、阻燃性能，可用于酚醛拉挤逃生平台等领域

产品特点	技术指标					
● 机械性能优异 ● 浸润性好 ● 树脂良好的相容性	浸润剂类型	线密度	纤维直径[μm]	可燃物含量[%]	含水率[%]	抗拉强度[N/Tex]
	-	ISO 1889	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3341
	硅烷型	公称值±5%	公称值±1	公称值±0.10	≤0.10	≥0.4

规格型号 Specification				
可选玻璃类型	产品牌号	典型纤维直径[μm]	线密度Tex[g/km]	可燃物含量公称值[%]
ECT	467	14	300	0.35

包装与储存

