



产品牌号

ECT469W-2400

- ◆玻璃类型
- ◆浸润剂牌号
- ◆粗纱线密度 (Tex)

469W采用专用的硅烷偶联剂处理，适用于聚酯树脂、环氧树脂体系，采用强度高、耐腐蚀好的无氟无硼 ECT/TM玻璃生产的无捻粗纱。主要适用于编织工艺，与聚酯树脂、环氧树脂良好的浸润性、相容性，使复合材料制品具有优异的综合性能，广泛应用于各类编织物的生产。

产品特点	技术指标						
	浸润剂类型	线密度	纤维直径[μm]	可燃物含量[%]	含水率[%]	抗拉强度[N/Tex]	
	-	ISO 1889	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3341	
● 散丝少，毛羽少 ● 浸润性好 ● 硬挺性佳 ● 转换性好 ● 布面迁移少	硅烷型	公称值±5%	公称值±1	公称值±0.20	≤0.10	<1200tex	≥0.35
						≥1200tex	≥0.30

规格型号 Specification				
可选玻璃类型	产品牌号	典型纤维直径[μm]	线密度Tex[g/km]	可燃物含量公称值[%]
ECT	469W	17、24	2400/4800	0.45

包装与储存

Packaging & Storage

包装方式	卷重[kg]	纱卷公称尺寸[mm]		每托数量[个]	托盘尺寸[mm]	每托重量[kg]
托盘包装	15-20	内径	外径	48	1140*1140*940	720-960
		152/162	285	64	850*500*1200	960-1280

请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30℃，湿度控制在50-75%。
 本产品在使用前应当始终置于包装密封之下。
 托盘堆码高度不应超过一层。

