



产品牌号

ECT468GE-2400

- ◆玻璃类型
- ◆浸润剂牌号
- ◆粗纱线密度 (Tex)

468GE是针对环氧树脂体系,采用专用的硅烷偶联剂处理,在强度高、耐腐蚀好的无氟无硼ECT/TM+/TMII玻璃生产的无捻粗纱,与环氧树脂具有良好的相容性、浸润性,使复合材料制品具有优异的机械性能和长期耐疲劳性能。主要适用于拉挤工艺,使用本产品的复合材料制品具有优异的综合机械性能、耐候性以及工艺使用性。

产品特点	技术指标					
- 毛羽少、制造工艺性好 - 浸透速度快、良好的成型工艺性 - 良好的树脂相容性和浸润性 - 优异的机械性能	浸润剂类型	线密度	纤维直径[μm]	可燃物含量[%]	含水率[%]	抗拉强度[N/Tex]
	-	ISO 1889	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3341
	增强型	公称值±5%	公称值±1	0.35-0.75	≤0.10	≥0.40

规格型号 Specification				
可选玻璃类型	产品牌号	典型纤维直径[μm]	线密度Tex[g/km]	可燃物含量公称值[%]
E ECT TM	468GE	17	600/900/1200/2400	0.35-0.75

包装与储存

Packaging & Storage

包装方式	卷重[kg]	纱卷公称尺寸[mm]		每托数量[个]	托盘尺寸[mm]	每托重量[kg]
托盘包装	15-20	内径	外径	48	1140*1140*940	720-960
		152/162	285	64	850*500*1200	960-1280

</

