



重庆国际复合材料股份有限公司

云天化集团

SMC用合股无捻粗纱 55M



产品品牌号

ECT55M-2400

◆ 玻璃类型

◆ 润滑剂牌号

◆ 粗纱线密度 (Tex)

55M采用专用的硅烷偶联剂处理，适用于聚酯树脂(UP)、乙烯基树脂(VE)，采用无氟无硼ECT玻璃生产的合股纱，适用于合股纱SMC结构型工艺，用于电器外壳、结构件、控制柜等生产。

产品特点		技术指标					
● 产品颜色稳定 ● 切断性好 ● 与树脂结合性好 ● 分散性好	润湿剂类型	线密度	纤维直径 [μm]	可燃物含量 [%]	含水率 [%]	硬挺度 [mm]	
	-		ISO 1889	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3375
	硅烷型		公称值±5%	公称值±1	公称值±0.20	≤0.15	160±20

■ 规格型号 Specification

可选玻璃类型	产品品牌号	典型纤维直径 [μm]	线密度 Tex [g/km]	可燃物含量公称值 [%]
ECT	55M	14	2400/4800	1.25

■ 包装与储存 Packaging & Storage

包装方式	卷重 [kg]	纱卷公称尺寸 [mm]	每托数量 [个]	托盘尺寸 [mm]	每托重量 [kg]
托盘包装	15-20	内径	48	1140*1140*940	720-960
		152/162	64	1140*1140*1200	960-1280

请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30°C，湿度控制在50-75%，托盘堆码高度不超过两层，产品在使用前应当始终置于原包装密封之下。

