



产品牌号

ER4301H-2400

- ◆玻璃类型
- ◆浸润剂牌号
- ◆粗纱线密度 (Tex)

4301H 是针对 PA 专门开发的直拉纱，采用专用的浸润剂处理，纤维柔韧性优异、毛纱少，具有良好的使用工艺性。纤维表面的反应活性高，与尼龙基体的浸润性好、反应结合适中，增强制品具有很好的颜色和优异的力学性能。


| 产品特点 | 技术指标 | | | |
|---|----------|----------|----------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none">良好的使用工艺性优异的制品力学性能优异的耐冷冻液性能不含 NPE | 单丝直径[μm] | 可燃物含量[%] | 含水率[%] | 抗拉强度[N/Tex] |
| | ISO 1888 | ISO 1887 | ISO 3344 | ISO 3341 |
| | 17±1 | 0.5±0.10 | ≤0.20 | ≥0.3 |

规格型号 Specification

| 产品牌号 | 玻璃类型 | 纤维直径[μm] | 线密度Tex[g/km] |
|--------------|------|----------|--------------|
| ER4301H-2400 | E | 17 | 2400 |

包装与储存 Packaging & Storage

| 包装方式 | 卷重[kg] | 每托数量[个] | 托盘尺寸[mm] |
|------|--------|---------|----------------|
| 托盘包装 | 18-24 | 48 | 1140*1140*960 |
| | | 64 | 1140*1140*1200 |
| | | 36 | 950*1280*960 |
| | | 48 | 950*1280*1200 |



• 请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30℃，湿度控制在50-75%。托盘堆高不大于2层。

