



重庆国际复合材料股份有限公司

云天化集团

LFRT-PP专用直接纱 4305PM



产品品牌号

ECT4305PM-2400

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 粗纱线密度 (Tex)

4305PM 采用特殊的浸润剂进行表面处理，与PP树脂有良好的相容性，耐磨性好，使用工艺性优异，与PP树脂结合后机械性能优异，适合于 LFRT。广泛运用于汽车、电子等领域。


产品特点	技术指标			
<ul style="list-style-type: none">毛纱少，耐磨力学性能好耐水煮性能好抽退性好，不脱圈	单丝直径 [μm]	可燃物含量 [%]	含水率 [%]	抗拉强度 [N/Tex]
	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3341
	17±1	0.35±0.10	≤0.10	≥0.30

▼ 规格型号 Specification

产品品牌号	玻璃类型	纤维直径 [μm]	线密度 Tex [g/km]
ECT4305PM-1200	ECT	17	1200
ECT4305PM-2400	ECT	17	2400

▼ 包装与储存 Packaging & Storage

包装方式	卷重 [kg]	每托数量 [个]	托盘尺寸 [mm]
托盘包装	18-24	48	1140*1140*960
		64	1140*1140*1200
		36	950*1280*960
		48	950*1280*1200



•请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30°C，湿度控制在50-75%。托盘堆高不大于2层。

重庆国际复合材料股份有限公司

Copyright©2025重庆国际复合材料股份有限公司，最终解释权归本公司所有

地址：重庆市大渡口区建桥工业园区B区

邮编：400082

网站：www.cpicfiber.com



电话：国内销售 (023) 68157069 68150337

国际销售 (023) 68157829 68157576

