



重庆国际复合材料股份有限公司

云天化集团

热塑性塑料用直接纱 4300K



产品品牌号

ECT4300K-2000

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 润滑剂牌号
- ◆ 粗纱线密度 (Tex)

4300K是一种多用途的长纤维增强热塑性粗纱，产品适用于双螺杆挤塑工艺；采用特殊的硅烷型润滑剂处理，与多种基体树脂的相容性好，用于增强PA、PP、PBT、ABS、AS和PC等热塑性塑料，具有优异的物理机械性能。不含NPE。


产品特点	技术指标			
<ul style="list-style-type: none">毛纱少，耐磨力学性能好耐水煮性能好抽退性好，不脱圈	单丝直径 [μm]	可燃物含量 [%]	含水率 [%]	抗拉强度 [N/Tex]
	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3341
	13±1	0.25±0.10	≤0.15	≥0.25

▶ 规格型号 Specification

产品品牌号	玻璃类型	纤维直径 [μm]	线密度 Tex [g/km]
ECT4300K-2000	ECT	13	2000

▶ 包装与储存 Packaging & Storage

包装方式	卷重 [kg]	每托数量 [个]	托盘尺寸 [mm]
托盘包装	18-24	48	1140*1140*960
		64	1140*1140*1200
		36	950*1280*960
		48	950*1280*1200



•请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30°C，湿度控制在50-75%。托盘堆高不大于2层。

