



产品牌号

ECT96A-2400

- ◆玻璃类型
- ◆浸润剂牌号
- ◆粗纱线密度 (Tex)

96A采用专用的硅烷偶联剂处理，适用于聚酯树脂(UP)、乙烯基树脂(VE)，采用无氟无硼ECT玻璃生产的合股纱，适用于合股纱透明板材工艺，用于建筑、家居等领域中作为装饰材料或结构材料等生产。

产品特点	技术指标					
- FRP板材透明度高 - 分散性好 - 浸润速度快	浸润剂类型	线密度	纤维直径[μm]	可燃物含量[%]	含水率[%]	硬挺度[mm]
	-	ISO 1889	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3375
	硅烷型	公称值±5%	公称值±1	公称值±0.20	≤0.10	125±20

规格型号 Specification				
可选玻璃类型	产品牌号	典型纤维直径[μm]	线密度Tex[g/km]	可燃物含量公称值[%]
ECT	96A	13	2400	0.55

包装与储存

