



产品牌号

ECT96B-2400

- ◆玻璃类型
- ◆浸润剂牌号
- ◆粗纱线密度 (Tex)

96B采用专用的硅烷偶联剂处理，适用于聚酯树脂 (UP)，采用无氟无硼ECT玻璃生产的合股纱，适用于合股纱透明板材工艺，用于建筑、家居等领域中作为装饰材料或结构材料等生产。

产品特点	技术指标					
- FRP板材透明度极高 - 切断性好 - 分散性好 - 浸润速度快	浸润剂类型	线密度	纤维直径[μm]	可燃物含量[%]	含水率[%]	硬挺度[mm]
	-	ISO 1889	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3375
	硅烷型	公称值±5%	公称值±1	公称值±0.20	≤0.10	130±20

规格型号 Specification				
可选玻璃类型	产品牌号	典型纤维直径[μm]	线密度Tex[g/km]	可燃物含量公称值[%]
ECT	96B	14	2400	0.55

包装与储存

Packaging & Storage

包装方式	卷重[kg]	纱卷公称尺寸[mm]		每托数量[个]	托盘尺寸[mm]	每托重量[kg]
托盘包装	15-20	内径	外径	48	1140*1140*940	720-960
		152/162	285	64	1140*1140*1200	960-1280

请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30℃，湿度控制在50-75%，托盘堆码高度不超过两层，产品在使用前应当始终置于原包装密封之下。

