



产品牌号

ER550-1080

◆玻璃类型

◆浸润剂牌号

◆粗纱线密度 (Tex)

550采用专用的硅烷偶联剂处理，适用于环氧树脂（EP），采用无氟无硼ECT玻璃生产的合股纱，适用于合股纱拉挤与缠绕工艺，用做缠绕气瓶、运动器材、环氧树脂预浸料等

产品特点	技术指标					
● 浸透快，强度高 ● 纤维分散效果好 ● 具有一定的铺展性 ● 与环氧树脂匹配性好	浸润剂类型	线密度	纤维直径[μm]	可燃物含量[%]	含水率[%]	抗拉强度[N/Tex]
	-	ISO 1889	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3341
	硅烷型	公称值±4%	公称值±1	公称值±0.10	≤0.10	≥0.35

规格型号 Specification				
可选玻璃类型	产品牌号	典型纤维直径[μm]	线密度Tex[g/km]	可燃物含量公称值[%]
E ECT	550	11	1080	0.55

包装与储存

