



重庆国际复合材料股份有限公司

云天化集团

拉挤缠绕用合股无捻粗纱 560A



## 产品品牌号

ECT560A-2400

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 粗纱线密度 (Tex)

560A采用专用的硅烷偶联剂处理，适用于环氧树脂(EP)，采用无氟无硼ECT玻璃生产的合股纱，适用于合股纱拉挤、缠绕、用于电气绝缘棒材绝缘管道，适用于中高压输电、变电领域。

## 产品特点

## 技术指标

- 浸透快，绝缘效果优异，强度好
- 耐击穿电压性能好
- 机械性能高

| 浸润剂类型 | 线密度      | 纤维直径 [μm] | 可燃物含量 [%] | 含水率 [%]  | 抗拉强度 [N/Tex]                     |
|-------|----------|-----------|-----------|----------|----------------------------------|
| -     | ISO 1889 | ISO 1888  | ISO 1887  | ISO 3344 | ISO 3341                         |
| 硅烷型   | 公称值±4%   | 公称值±1     | 公称值±0.20  | ≤0.10    | ≥4800<br>≥0.30<br><4800<br>≥0.35 |

## ■ 规格型号 Specification

| 可选玻璃类型   | 产品牌号 | 典型纤维直径 [μm] | 线密度Tex [g/km]        | 可燃物含量公称值 [%] |
|----------|------|-------------|----------------------|--------------|
| E<br>ECT | 560A | 14          | 2400/4800/9000/19200 | 0.55         |

## ■ 包装与储存 Packaging &amp; Storage

| 包装方式 | 卷重 [kg] | 纱卷公称尺寸 [mm] |     | 每托数量 [个] | 托盘尺寸 [mm]      | 每托重量 [kg] |
|------|---------|-------------|-----|----------|----------------|-----------|
| 托盘包装 | 15-20   | 内径          | 外径  | 48       | 1140*1140*940  | 720-960   |
|      |         | 152/162     | 285 | 64       | 1140*1140*1200 | 960-1280  |

请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30°C，湿度控制在50-75%，托盘堆码高度不超过两层，产品在使用前应当始终置于原包装密封之下。

