



重庆国际复合材料股份有限公司

云天化集团

热塑性塑料用直接纱 4305



产品牌号

ECT4305-2400

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 粗纱线密度 (Tex)

4305是由无氟无硼、符合REACH要求的、高色泽的ECT玻璃生产，采用特殊的浸润剂进行表面处理，与PP树脂有良好的相容性，专门为增强聚丙烯树脂开发，适合于多种下游工艺:LFTD(直接喂入螺杆)、双螺杆挤塑等。


产品特点	技术指标			
<ul style="list-style-type: none">优异的分散性毛纱少适合多种下游工艺良好的 树脂结合性优异的制品机械性能	单丝直径 [μm]	可燃物含量 [%]	含水率 [%]	抗拉强度 [N/Tex]
	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3341
	16±1	0.15–0.45	≤0.10	≥0.25

▶ 规格型号 Specification

产品牌号	玻璃类型	纤维直径 [μm]	线密度 Tex [g/km]
ECT4305-2400	ECT	16	2400

▶ 包装与储存 Packaging & Storage

包装方式	卷重 [kg]	每托数量 [个]	托盘尺寸 [mm]
托盘包装	18–24	48	1140*1140*960
		64	1140*1140*1200
		36	950*1280*960
		48	950*1280*1200



•请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10–30°C，湿度控制在50–75%。托盘堆高不大于2层。

