



产品牌号

ECS301HP-3-H

- ◆短切纤维
- ◆浸润剂牌号
- ◆短切长度
- ◆纤维直径

ECS301HP是为增强尼龙树脂体系而设计的，适用于PA6, PA66, PA12, PA6T及其他类型的高温尼龙。有赖于独特的表面处理技术，使用本产品制造的复合材料制品具有良好的耐冷冻液性能、良好的耐高温性能。CPIC专业的玻璃纤维制造技术保证了ECS301HP良好的集束性，赋予了本产品更少的毛纱产生量，为喂料操作提供了极大便利。

产品特点

- 独特的表面处理技术
- 良好的耐冷冻液性能
- 良好的分散性
- 良好的耐高温性能

技术指标

纤维直径[μm]	可燃物含量[%]	含水率[%]	集束性[g]
ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	*Q/CPIC TM-13
10±1	0.45±0.10	≤0.05	≤5

规格型号 Specification

产品牌号	玻璃类型	纤维直径[μm]	短切长度[mm]
ECS301HP-3-H	E、ECT	7、10、13	3、4.5

包装与储存 Packaging & Storage

包装方式	包装重量[kg]	每托数量[个]	托盘尺寸[mm]
吨袋	1000	1	1140*1140*1160
覆膜纸袋	25	40	1140*1140*830

请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30℃，湿度控制在50-75%，托盘堆码高度不超过两层，产品在使用前应当始终置于原包装密封之下。

