



## 产品牌号

ECS307-3-K

- ◆短切纤维
- ◆浸润剂牌号
- ◆短切长度
- ◆纤维直径

ECS307是一款专为增强热塑性塑料设计的短切纤维，采用先进的硅烷基浸润剂进行精细表面处理，PC专用改性标准产品，尤其擅长于满足玻纤含量超过15%的高端改性应用需求，展现出卓越的增强效果和加工适应性。广泛应用于交通工具、电子电器、建筑及机械制造等多个领域。产品通过FDA认证，能够安全地应用于与食品及药品直接或间接接触的产品中，如食品包装材料、医疗器械部件等。产品确保不含NPE，品质卓越。

## 产品特点

- 独特的表面处理技术
- 分散性较为均衡
- 力学性能表现突出
- 具有优异的工艺操作性

## 技术指标

| 纤维直径[μm] | 可燃物含量[%]  | 含水率[%]   | 集束性[g]        |
|----------|-----------|----------|---------------|
| ISO 1888 | ISO 1887  | ISO 3344 | *Q/CPIC TM-13 |
| 13±1     | 0.55±0.10 | ≤0.05    | ≤5            |

## 规格型号 Specification

| 产品牌号       | 玻璃类型 | 纤维直径[μm] | 短切长度[mm] |
|------------|------|----------|----------|
| ECS307-3-K | ECT  | 13       | 3        |

## 包装与储存 Packaging &amp; Storage

| 包装方式 | 包装重量[kg] | 每托数量[个] | 托盘尺寸[mm]       |
|------|----------|---------|----------------|
| 吨袋   | 1000     | 1       | 1140*1140*1160 |
| 覆膜纸袋 | 25       | 40      | 1140*1140*830  |

请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30℃，湿度控制在50-75%，托盘堆码高度不超过两层，产品在使用前应当始终置于原包装密封之下。

