



重庆国际复合材料股份有限公司

云天化集团

热塑性塑料用直接纱 4305S



产品品牌号

ECT4305S-1200

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 粗纱线密度 (Tex)

4305S 是针对 PP/PE 片材工艺专门开发的产品，采用特殊的浸润剂进行表面处理，由符合 REACH 要求的、高色泽的玻璃生产而成；与 PP/PE 树脂有良好的相容性，产品耐磨性好，使用工艺性优异，易单丝化；产品与 PP/PE 树脂结合后机械性能优异，可替代钢板，广泛运用于汽车集装箱等降低车重，实现节能减排。


产品特点	技术指标			
<ul style="list-style-type: none">稳定的线密度良好的使用工艺性优异的机械性能良好的转换性颜色白	单丝直径 [μm]	可燃物含量 [%]	含水率 [%]	抗拉强度 [N/Tex]
	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3341
	16±1	0.35–0.65	≤0.10	≥0.30

▶ 规格型号 Specification

产品品牌号	玻璃类型	纤维直径 [μm]	线密度 Tex [g/km]
ECT4305S-1200	ECT	16	1200

▶ 包装与储存 Packaging & Storage

包装方式	卷重 [kg]	每托数量 [个]	托盘尺寸 [mm]
托盘包装	18–24	48	1140*1140*960
		64	1140*1140*1200
		36	950*1280*960
		48	950*1280*1200



•请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10–30°C，湿度控制在50–75%。托盘堆高不大于2层。

