



产品牌号

ECT555ML-4800

- ◆玻璃类型
- ◆浸润剂牌号
- ◆粗纱线密度 (Tex)

555ML采用专用的硅烷偶联剂处理，适用于环氧树脂（EP），采用无氟无硼ECT玻璃生产的合股纱，适用于合股纱拉挤工艺，用于电气绝缘棒材生产，制品耐化学腐蚀性能好、绝缘性能优异，被广泛应用于特高压、超高压输电、变电领域。

产品特点	技术指标						
● 浸透快，绝缘效果优异，强度好 ● 耐击穿电压性能好 ● 机械性能高	浸润剂类型	线密度	纤维直径[μm]	可燃物含量[%]	含水率[%]	抗拉强度[N/Tex]	
	-	ISO 1889	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3341	
	硅烷型	公称值±4%	公称值±1	公称值±0.20	≤0.10	≥4800	≥0.35
						<4800	≥0.30

规格型号 Specification				
可选玻璃类型	产品牌号	典型纤维直径[μm]	线密度Tex[g/km]	可燃物含量公称值[%]
E ECT	555ML	16	4800/9000/19200	0.45

包装与储存

Packaging & Storage

包装方式	卷重[kg]	纱卷公称尺寸[mm]		每托数量[个]	托盘尺寸[mm]	每托重量[kg]
托盘包装	15-20	内径	外径	48	1140*1140*940	720-960
		152/162	285	64	1140*1140*1200	960-1280

请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30℃，湿度控制在50-75%，托盘堆码高度不超过两层，产品在使用前应当始终置于原包装密封之下。

