



产品品牌号

ECT4505A-2000

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 粗纱线密度 (Tex)

4505A是一种无碱玻璃纤维直接纱，采用特殊的硅烷型浸润剂处理，用于增强PP热塑性塑料产品适用于纤维直接配混 (FDC) 注塑成型工艺，也可使用在双螺杆挤塑工艺；产品具有良好的使用工艺性，毛纱量低。

产品特点

技术指标

- 毛纱少
- 优异的耐剪切性
- 良好的分散性
- 优异的力学性能


单丝直径 [μm]	可燃物含量 [%]	含水率 [%]	抗拉强度 [N/Tex]
ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3341
14±1	0.30±0.15	≤0.15	≥0.30

■ 规格型号 Specification

产品品牌号	玻璃类型	纤维直径 [μm]	线密度 Tex [g/km]
ECT4505A-1200/2400	ECT	16、17	1200、2400
ECT4505A-2000	ECT	14	2000

■ 包装与储存 Packaging & Storage

包装方式	卷重 [kg]	每托数量 [个]	托盘尺寸 [mm]
托盘包装	18-24	48	1140*1140*960
		64	1140*1140*1200
		36	950*1280*960
		48	950*1280*1200



•请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30°C，湿度控制在50-75%。托盘堆高不大于2层。

