



重庆国际复合材料股份有限公司

云天化集团

热塑性塑料用直接纱 4305G(P)



## 产品品牌号

ECT4305G(P)-2400

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 润滑剂牌号
- ◆ 粗纱线密度 (Tex)

4305G(P)是针对轻质 GMT 工艺专门设计开发的一款产品。采用特殊的润滑剂进行表面处理，由无氟无硼、符合 REACH 要求的、高色泽的 ECT 玻璃生产与 PP 树脂有良好的相容性，使用工艺性优异。产品气味等级低至 3.0-3.5，尤其适合于对气味有严格要求的领域，如汽车内饰等。


产品特点	技术指标			
<ul style="list-style-type: none"><li>气味等级低</li><li>良好的短切工艺性</li><li>良好的分散性</li><li>良好的 PP 相容性</li></ul>	单丝直径 [μm]	可燃物含量 [%]	含水率 [%]	抗拉强度 [N/Tex]
	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3341
	16±1	0.10-0.45	≤0.10	≥0.25

## ▶ 规格型号 Specification

产品品牌号	玻璃类型	纤维直径 [μm]	线密度 Tex [g/km]
ECT4305G(P)-2400	ECT	16	2400

## ▶ 包装与储存 Packaging &amp; Storage

包装方式	卷重 [kg]	每托数量 [个]	托盘尺寸 [mm]
托盘包装	18-24	48	1140*1140*960
		64	1140*1140*1200
		36	950*1280*960
		48	950*1280*1200



•请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30°C，湿度控制在50-75%。托盘堆高不大于2层。

